

FLOOROPAL M TOP

SANAYİ ZEMİNLERİ VE SOSYAL ALANLAR İÇİN, KENDİLİĞİNDEN YAYILMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MİKROBETON

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL M TOP, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve son nesil katkı malzemelerinden oluşan, elle veya pompa ile uygulanabilen bir mikrobetondur. Tek katta 4 – 15 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

AVANTAJLARI

FLOOROPAL M TOP, Sanayi zeminlerinin, önemli kot sorunları yaşamadan uzun ömürlü, yüksek dayanımlı ve tozmayan bir BETON ile kaplanarak yenilenmesine olanak sağlar.

- FLOOROPAL M TOP, süratle uygulanır, uygulama yapılan alanın hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sokulabilmesine olanak verir. Normal koşullarda, uygulama tamamlandıktan **2 - 3 saat sonra** üzerinde yürünebilir ve hafif yük trafiğine 24 saat sonra, ağır yük trafiğine ise 7 gün sonra açılır.
- FLOOROPAL M TOP uygulaması ile terazisinde, pürüzsüz ve tozmayan zeminler elde edilir.
- FLOOROPAL M TOP, **hızlı sertleşme, mekanik direnç** ve kendiliğinden **yayılma** özelliklerini, **düşük rötre** özelliğiyle birleştirir.
- FLOOROPAL M TOP, üzeri örtülmeden kullanılır. İstenirse renklendirilebilir. Anti bakteriyel özelliklerin arandığı gıda ve sağlık sektörlerinde üzerine şeffaf veya renkli epoksi boya için düzgün altyapı oluşturur.

MİKROBETONLAR, çimento içeriklerinin düşüklüğü, çimento yerine en az %25 oranında hidrolik bağlayıcı özellikli sanayi yan ürünleri kullanarak üretildiğinden ÇEVRE DOSTU "YEŞİL" ürünler olarak sınıflandırılmaktadırlar.

UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL M TOP, yeni inşaatlarda ve yenilenmesi gereken zeminlerde uygulanır. Uygulama alanı, çoğunlukla yüksek aşınma ve basınç mukavemeti istenen, ağır yüklere ve trafiğine maruz sanayi ve depolama tesisleri olmakla birlikte, çok süratli bir şekilde tamamlanması veya yenilenmesi gereken show-room, dükkân veya umuma açık alanlar için de ideal bir malzemedir.

İyi bir planlama ile 1-2 bin metrekarelik bir alanın bir hafta sonunda FLOOROPAL M TOP ile kaplanarak tekrar kullanıma sokulması mümkündür.

Bir zemin hazırlık malzemesi olarak FLOOROPAL M TOP, kullanılan yapıştırıcılar ve spor amaçlı zemin kaplamalarıyla da uyumludur.

Kimyasal dayanım gerektiren ilaç, gıda vb sanayi zeminlerinde FLOOROPAL M TOP, epoksi, poliüretan vb. boyalar için uygun ve ekonomik bir alt yapı hazırlığı sağlar.

FLOOROPAL M TOP 'un görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir (örneğin mala hareketlerinin oluşturduğu çizgiler).

FLOOROPAL M TOP, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme özellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- FLOOROPAL M TOP, yeni ve yenilenmesi gereken sanayi zeminleri için geliştirilmiştir. Üzerine uygulanacağı betonun çekme mukavemetinin en az 1.5 N/mm² olması gerekir. Bu değer daha düşük olması halinde NEA Teknik bölümüne danışınız.
- FLOOROPAL M TOP uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

UYGULAMA KALINLIđI

- FLOOROPAL M TOP'un uygulama kalınlıđı her katta 4-15 mm olup bu deđerler dıřına ıkılmamalıdır.
- FLOOROPAL M TOP kullanımından nce, mevcut yzeeye iliřkin bir kot arařtırması yapılması nerilir. Malzemenin tolerans sınırlarını ařmamak amacıyla, FLOOROPAL M TOP kullanımından nce, mevcut yzeydeki ařırı kot farklılıkları FLOOROPAL REPAIR MORTAR veya FLOOROPAL M BASE ile giderilmelidir.
- FLOOROPAL REPAIR MORTAR, FLOOROPAL M TOP uygulamasından nce zeminde grlebilecek atlak, kırık, knt alanlarının tamirinde kullanılmalıdır. Kullanım kalınlıđı 2-50 mm arasındadır. FLOOROPAL REPAIR MORTAR ok sratle krlenerek, yapılan tamirlerden 3-4 saat sonra FLOOROPAL M TOP uygulamasına bařlanabilemesine, bylece aynı gn iinde hem tamirlerin yapılmasına hem de son katın uygulanmasına olanak sađlar.
- FLOOROPAL M BASE, zemindeki dalgalanmalar veya kot gereksinimleri nedeniyle FLOOROPAL M TOP 'un kalın uygulanması gereken alanlarda ilk dolgu katı olarak uygulanarak ekonomi ve uygulama hassasiyeti sađlar. Kullanım kalınlıđı 2-100 mm arasındadır.

TEKNİK ZELLİKLER

%20 oranında su ile karıřtırılan, 28 gn sreyle +23°C sıcaklık ve %50 bađıl nem ortamında bekletilen malzemenin sađladıđı teknik deđerler ařađıdadır.

Teknik zellikler	
Eđilme mukavemeti	> 8 N/mm ²
Basın mukavemeti	> 40 N/mm ²
Betona aderans (SS 92 35 07)	3 N/mm ²
Serbest rtre	% 0,04 – 0,06

Uygulama zellikleri	
MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19)	145 - 155 mm
Sıvı karıřım sresi	15 - 20 dakika
pH deđeri	Yaklařık 11
Sertleřme sresi (yaya trafiđi)	1 - 3 saat
Sertleřme sresi (hafif yk trafiđi)	24 saat
Sertleřme sresi (ađır yk trafiđi)	7 gn

Yukarıda verilen sertleřme sreleri 10 mm kalınlıđında bir katman iin geerlidir ve sıcaklık, bađıl nem ve yzeyin ierdiđi nem miktarına gre farklılık gsterir.

SU DAYANIMI

Sertleřtikten sonra FLOOROPAL Serisi rnlerin zerine su dklmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun sre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal deđerinin altına dřrebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma sresinin ardından ortadan kalkar.

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi rnlerin kimyasallara karřı dayanıklılıđı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin srekli kimyasallara maruz kalması olasılıđı varsa, yzey korunmalıdır.

TKETİM

Uygulama yapılacak yzeeye bađlıdır. Kuru malzeme tketimi, 1 mm kalınlık iin 1,70 kg/m²'dir.

UYGULAMA

YüzeY hazırlığı:

Uygulama öncesinde kaplanacak yüzeyin sert, ve sağlam olduĐu tespit edilmeli, yüzey, yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.

FLOOROPAL M TOP uygulamasından önce dolgu/tamir amacıyla kullanılabilcek malzemeler **"UYGULAMA KALINLIĐI"** paragrafında anlatılmıştır. Farklı yapıda malzemelerin kullanımı FLOOROPAL M TOP 'un uzun süreli dayanımına zarar verebilir, çatlama veya zeminden kopmaya neden olabilir.

Astarlama:

FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliĐi yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama söz konusu ise, inceltme oranları ve uygulama teknikleri için lütfen NEA' ya danışınız.

FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10°C'nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, baĐıl nem % 70'in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.

Karıştırma:

Malzeme %20 oranında (25 kg torbaya 5.00 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya NEA tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.

Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5° C ile +20° C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soĐuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

Uygulama:

Karıştırılan malzeme yüzeye el veya pompa ile yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.

Flooropal Serisi ürünler, +10°C'den soĐuk veya +30°C'den sıcak ortamlarda uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının baĐıl nemi %70'in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. FLOOROPAL M TOP uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

AMBALAJ

FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg'lık kâĐıt torbalarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL M TOP kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

SAĐLIK VE GÜVENLİK

Çimento içerdiĐinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliĐi vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, SaĐlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun.

FLOOROPAL M TOP, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız.

NEA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Muhtar Mah. Zambak Sokak No: 21 34435 BeyoĐlu İstanbul
Tel: (212) 251 71 08 - 09 Faks: (212) 293 65 50 - www.mikrobeton.com